

Technický list

Teakový olej 230

0,375 litru – 0,75 litru

Vlastnosti:

Rychlé a jednoduché zpracování. Přírodní oleje vniknou hluboko do dřeva. Udrží ho nenarušené a elastické a nenechají ho vyschnout. Oživení pro již naolejované dřevo. Není nutno obrousovat při dalším nátěru. Žádný obtěžující zápach. Odolný vůči slinám a potu podle DIN 51 360.

Použití produktu:

Teakový olej je vysoce kvalitní péče obsahující oleje a pryskyřice určená pro všechny druhy dřeva v exteriéru, jako např. dětská hřiště, teakový a jiný dřevěný zahradní nábytek atd. Velmi dobře se hodí pro tropická dřeva jako např. Bankirai. Kvalitní rostlinné oleje impregnují nové dřevo a staré oživují.

Barevný odstín:

Bezbarvý až lehce do žluta. Světlé, nasákové podklady jsou po uschnutí trochu tmavší. Záleží na struktuře.

Složení:

Iněný olej, ricinový-dřevný-zhuštěný olej, dřevný-zhuštěný olej, isoparafíny, jodo-propynyl-butyl-carbamát, sušidla. Výrobek nepodléhá směrnici Deco-Print.

Spotřeba:

Cca 50 - 70 ml/m², může se lišit podle savosti podkladu.

Doba schnutí:

Při 20°C a průměrné vlhkosti uschne po 6 – 8 hodinách, přetřatelný po 16 – 24 hodinách.

Podklad a příprava:

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, odmaštěný a bez prachu, jakož i savý. Staré nátěry laku nebo krycí barvy musí být kompletně odstraněny. Už zedlé dřevo se musí obrousit až na dřevo zdravé nebo se musí předupravit odšedovačem GNature. Tlakově impregnované dřevo necháme zvětrat měsíc až dva a popřípadě odstraníme stávající solné skvrny. Zpracování: nátěr. Nezpracovávejte při teplotách pod 10°C a před použitím dobře promíchejte. Naneseme v tenké stejnoměrné vrstvě. Nesmí se tvořit kaluže.

1. Neošetřený, savý podklad:

Tropická dřeva a dřeva obsahující hodně pryskyřice otřeme rozpouštědlem GNature. První nátěr natřeme tence a stejnoměrně 2- 3 krát štětcem. Přebytečný olej vytřeme po 10-15 minutách neroztřepeným hadrem a dřevo necháme uschnout. Abychom dosáhli hedvábného lesku, můžeme plochy ještě jednou přetřít hadrem a trochou teakového oleje.

2. Renovační nátěr:

O dřevo se musí pečovat podle toho, jak dlouho bylo vystaveno povětrnostním podmínkám a podle stupně poškození. Doporučuje se nátěr provádět každý rok obzvláště pro naolejovaný nábytek bezbarvým olejem. Plochy očistíme a popř. odstraníme zašedlá místa jemným smirkovým papírem nebo odšedovačem GNature. Mastná místa otřeme rozpouštědlem GNature. Dáme trochu teakového oleje na neroztřepený hadr a rozetřeme v tenké vrstvě po plochách. Silně savé nebo opotřebované dřevo můžeme znovu natřít štětcem. Přebytečný olej vytřeme po 10-15 minutách neroztřepeným hadrem. Necháme uschnout.

Čištění nástrojů:

Nástroje vyčistíme rozpouštědlem GNature 160.

Skladování:

Skladujte v chladnu. U neotevřených obalů vydrží nejméně 3 roky.

Likvidace:

Podle místních úředních předpisů. Zaschlé zbytky produktu se mohou ukládat do komunálního odpadu. Odpadový klíč: 08 01 11

Bezpečnostní pokyny:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání kůže. Obsahuje lodo-2-propynyl-butylcarbamát. <0,6%. Může vyvolat alergické reakce. Obsah účinné látky: lodo-2-propynyl-butylcarbamát <0,6%.

Technický list

Teakový olej 230

0,375 litru – 0,75 litru

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Nesmí se dostat do rukou dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Obsah/obal náležitě zrecyklujte.

Tímto produktem napuštěné materiály jako např. hadry, houby, prach z obrušování atd., které neproschly, uchovávejte v kovových, neprodyšně uzavřených nádobách nebo ve vodě a pak je zlikvidujte, neboť hrozí nebezpečí samovznícení kvůli obsahu rostlinného oleje.

Produkt sám o sobě není samovznětlivý.

Při sušení zajistěte dostatečné odvětrávání.

V důsledku použitých přírodních surovin může dojít k výskytu osobitého pachu.

Pokud použijete rozprašovač, použijte schválenou ochranu dýchacích cest.

Při broušení noste ochrannou masku na jemný prach!

V případě alergické reakce volejte nejbližší ambulanci alergologie.

BauA-čís.: N-67404

GISCODE: Ö 60